

PRODUKTO APRAŠYMAS

BALTMIX 250+ – savaime išsilyginantis mišinys skirtas **itin didelių apkrovų** poveikį patiriančių dangų įrengimui **pramoniniuose pastatuose** (gamybiniuose paviljonuose, sandėliuose, dirbtuvėse, garažuose, pakrovimo platformose, rampose bei stovėjimo aikštelėse), ten kur vyksta intensyvus krautuvų eismas. **Nuo 6 iki 25 mm** pagrindo nelygumams lyginti ir ploniems ypač lygiems grindų sluoksniams įrengti **pastatų viduje**. Sudarytas iš cemento, užpildo, papildomų rišiklių, cheminių priedų ir polimerų.

Produktas gali būti naudojamas kaip viršutinis sluoksnis. Laikantis mišinio paruošimo ir darbų atlikimo rekomendacijoms ir esant atitinkamoms oro sąlygoms per grindis vaikščioti galima jau po 1-3 valandų, o eksploatuoti jau po 2-3 dienų.

PANAUDOJIMAS

BALTMIX 250+ yra viršutinis savaime išlyginamasis sluoksnis, kuris gali būti liejamas ant gerai paruoštų betoninių dangų komercinėse ir pramoninėse patalpose viduje. Naujai išlietas grindis galima dažyti laku arba dažais, kad apsaugoti nuo purvo, kuris gali pakenkti dangai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Vandens kiekis 18 %, aplinkos drėgmė (50±5) %, aplinkos temperatūra 20°C

Gniuždomasis stipris, MPa	≥ 50, po 28 parų kietėjimo
Lenkiamasis stipris, MPa	≥ 8, po 28 parų kietėjimo
Dalelių dydis (max), mm	< 1
Susitraukimas, %	≤ 0,040
Sklidumas, mm	140-155
Tankis, g/cm³	1,980±0,01; po 28 parų kietėjimo
Rišimosi pradžia (priklausomai nuo aplinkos temperatūros), min	≥ 30
Degumo klasė	A2 _{fl-s1}

TECHNOLOGINĖS CHARAKTERISTIKOS

MIŠINIO PARUOŠIMAS IR LIEJIMAS

Paruošto mišinio sunaudojimas	1,70 kg / 1 mm storio / m ²
Maišymo proporcijos: vandens kiekis	18-19% (4,5-4,75 litrų / 25 kg mišinio)
Naudoti, kai temperatūra	nuo +6°C iki +25 °C
Darbo su mišiniu laikas, po:	10-15 min, priklausomai nuo kietėjimo temperatūros
Kietėjimo laikas, po:	1-3 h – leidžiama vaikščioti 24 h – nepilnas apkrovimas 1 savaitė - pilnai eksploatuoti

Sausų mišinių laikymo sąlygos	6 mėn. sausose patalpose, max. 20°C ir (50±5) % aplinkos oro drėgmei
-------------------------------	--

DARBŲ ATLIKIMAS

BALTMIX 250+ gali būti išliejamas ant patvarių (dengiamas paviršius turi būti tvirtas > 1,5MPa), šiurkščių ir sausų betoninių pagrindų, be sukibimui trukdančių medžiagų t.y. riebalų, bitumo, dažų ir dulkių.

Maišymas:

BALTMIX 250+ gali būti maišomas naudojant automatinį maišytuvą arba rankiniu būdu. Naudoti tik švarų geriamą vandenį (apie +20°C) 4,5-4,75 litro vandens 25 kg mišinio (maišas). Mišinio sumaišymas su vandeniu – max. per 5 min. Paruošto mišinio su vandeniu sunaudojimas – per 10-15 min priklausomai nuo aplinkos oro temperatūros.

Valymas:

Visi naudoti įrankiai, indai ir prietaisai turi būti praplaujami vandeniu.

Oro sąlygos darbo metu:

Darbo ir paruošto mišinio kietėjimo aplinkos oro temperatūra turi būti nuo +6 °C iki +25 °C.

SAUGUMAS

Pavojinga - sudėtyje yra cemento. Apsaugoti akis ir vengti ilgo kontakto su oda.

PASTABA

Sandėliavimas. Sandėliuojamas normaliomis sąlygomis patalpose (aplinkos oro drėgmė apie 60%), originaliose pakuotėse 6 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Draudžiama mišinį ruošti ir lieti jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei +6°C.

GAMINTOJAS

UAB „Jursta“ (gamybos vieta: Stasio Šilingo g. 136, Grigaičių k., Vilniaus r. sav.)

Pakuotė: 25 kg

Paruošė



gamybos technologė dr. Renata Boris

Vilnius, 2019